

Sipolprene® 25170 L3

TPC

Sipol spa Società Italiana Polimeri

加工/物理特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
熔融指数	13	g/10min	ASTM D 1238
温度	200	°C	-
负载	2.16	kg	-
密度, 73°F	1100	kg/m³	ASTM D 792
吸水率, 24小时	0.8	%	ASTM D 570

机械性能	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
断裂拉伸强度	22	MPa	ASTM D 638
断裂伸长率	800	%	ASTM D 638
弯曲模量	30	MPa	ASTM D 790
邵氏硬度D	27	-	ASTM D 2240
悬臂梁缺口冲击强度, 1/8 in	无断裂	J/m	ASTM D 256
低温悬臂梁缺口冲击强度, Low-Temperature	无断裂	J/m	ASTM D 256
温度	-40	°C	-

热性能	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
熔点	173	°C	ASTM D 3418
维卡温度	73	°C	ASTM D 1525

特征

加工方法

注塑, 其它挤出成型

添加剂

润滑剂