

K-Resin® SKR18

SB

INEOS Styrolution

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	14	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	200	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1010	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

共聚物

添加剂

脱模助剂