

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	30	%	ISO 815
撕裂强度	19	kN/m	ISO 34-1
肖氏硬度A, 3s	65	-	ISO 868
拉伸强度	6.1	MPa	ISO 37
断裂伸长率	400	%	ISO 37

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	900	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法	特征
注塑	低雾