

K-Resin® SKR19

SB

INEOS Styrolution

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	36	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	200	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1020	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑, 薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型

特征

低凝胶, 热稳定性, 共聚物