

Luran® SAN C
SAN

INEOS Styrolution

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	23	cm³/10min	ISO 1133
温度	220	°C	-
载荷	10	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	68	MPa	ISO 527

热性能	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
维卡温度	104	°C	ASTM D 1525

特征

加工方法
注塑

特殊性能
透明.

供货形式
粒料

应用
电子电气