

Luran® 378P

SAN

INEOS Styrolution

Luran® 378P is an easy flow grade of SAN with enhanced chemical resistance and mechanical strength. Food contact statements are available on request.

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	20	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	220	°C	-
载荷	10	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	3800	MPa	ISO 527
断裂应力	75	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3.5	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	19	kJ/m ²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	19	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	2	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	89	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	101	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	107	°C	ISO 306
线性热膨胀系数, 平行	70	E-6/K	ISO 11359-1/-2

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸湿性	0.3	%	类似ISO 62
密度	1080	kg/m ³	ISO 1183

流变计算用参数	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体	0.17	W/(m K)	-

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80	°C	-
预干燥-时间	2 - 4	h	-
注塑熔体温度	220 - 260	°C	-
模具温度	40 - 80	°C	-


Luran® 378P

SAN


INEOS Styrolution

函数


粘度 - 剪切速度




剪切应力 - 剪切速度



动态剪切模量 - 温度




应力 - 应变.




Luran® 378P
SAN

INEOS Styrolution


正割模量 - 应变.




应力 - 应变(等时的) 23°C



蠕变模量 - 时间. 23°C




应力 - 应变(等时的) 40°C




Luran® 378P
SAN

INEOS Styrolution


蠕变模量 - 时间. 40°C




应力 - 应变(等时的) 60°C



蠕变模量 - 时间. 60°C




应力 - 应变(等时的) 80°C




Luran® 378P
SAN

INEOS Styrolution


蠕变模量 - 时间, 80°C



比容 - 温度(pvT)



拉伸模量 - 温度



特征

加工方法

注塑

供货形式

粒料

注塑

PREPROCESSING

Pre-drying, Temperature: 80°C

Pre-drying, Time: 2 - 4h

PROCESSING

Melt temperature, range: 220 - 260°C

Mold temperature, range: 40 - 80°C

耐化学性

酸类

特殊性能

透明.

Luran® 378P

SAN

INEOS Styrolution

- ✓ 醋酸 (5g/100g) (23°C)
- ✓ 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23°C)
- ✓ 乳酸 (10g/100g) (23°C)
- ✓ 盐酸 (36g/100g) (23°C)
- ✓ 硫酸 (38g/100g) (23°C)
- ✓ 硫酸 (5g/100g) (23°C)
- ✓ 铬酸溶液 (40g/100g) (23°C)

碱类

- ✓ 氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23°C)
- ✓ 氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23°C)
- ✓ 氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23°C)

醇类

- ✓ 甲醇 (23°C)
- ✓ 乙醇 (23°C)

碳氢化合物

- ✓ 异辛烷 (23°C)

标准燃油

- ✓ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23°C)

盐溶液

- ✓ 氯化钠溶液(10g/100g) (23°C)
- ✓ 次氯化钠溶液 (10g/100g) (23°C)
- ✓ 碳酸钠溶液 (20g/100g) (23°C)
- ✓ 碳酸钠溶液 (2g/100g) (23°C)
- ✓ 氯化锌溶液 (50g/100g) (23°C)

其它

- ✓ 过氧化氢 (23°C)
- ✓ 1g/100g 基苯氧- 聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23°C)
- ✓ 水 (23°C)