

Luran® KR2635 UN
SAN

INEOS Styrolution

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	15	cm³/10min	ISO 1133
温度	200	°C	-
载荷	5	kg	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
堆积密度	600	kg/m³	-

特征

供货形式
粒料, 自然色

特征
共聚物