

Solplast TV 60A10000 B

TPV

Uteksol d.o.o.

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	14	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 23°C	14	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 70°C	33	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	49	%	ISO 815
撕裂强度	21	kN/m	ISO 34-1
肖氏硬度A, 3s	60	-	ISO 868
拉伸强度	5.3	MPa	ISO 37
断裂伸长率	430	%	ISO 37

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	980	kg/m³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	170 - 230	°C	-
模具温度	30 - 40	°C	-

特征

加工方法	特征
注塑	共聚物

特殊性能
经耐紫外线处理的/耐气候的