



+135-3858-6433 (GuangDong)  
+188-1699-6168 (ShangHai)  
+852-6957-5415 (HongKong)

**ALBIS**

## Desmopan 2795A SMP (TPU-ARES)

Covestro Deutschland AG

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
肖氏硬度A, 3s	94	-	ISO 868
拉伸强度	40	MPa	ISO 37
断裂伸长率	600	%	ISO 37
100%应变时的应力	7	MPa	DIN 53504
300%应变时的应力	13	MPa	DIN 53504

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1200	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80	°C	-
注塑熔体温度	220 - 240	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

加工推荐 (挤出)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80	°C	-
注塑熔体温度	200 - 220	°C	-

### 特征

#### 加工方法

注塑, 其它挤出成型

#### 应用

汽车

#### 供货形式

粒料