



Desmopan 1085A

TPU

Covestro Deutschland AG

- injection molding grade
- hydrolysis-stabilised
- high mechanical strength
- Application
- Injection molded engineering parts
- Screenpacks

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 23°C	19	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 70°C	34	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	26	%	ISO 815
耐磨性	11	mm ³	ISO 4649
肖氏硬度A, 3s	85	-	ISO 868
肖氏硬度D, 15s	33	-	ISO 868

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1210	kg/m ³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑