



+135-3858-6433 (GuangDong)  
+188-1699-6168 (ShangHai)  
+852-6957-5415 (HongKong)

**ALBIS**

## Desmopan 6052D

TPU

Covestro Deutschland AG

| 机械性能              | 数值  | 单位  | 试验方法    |
|-------------------|-----|-----|---------|
| ISO数据             |     |     |         |
| 拉伸强度              | 33  | MPa | ISO 527 |
| 100%应变时的应力        | 13  | MPa | ISO 527 |
| 300%应变时的应力        | 20  | MPa | ISO 527 |
| 断裂应变, TPE         | 528 | %   | ISO 527 |
| 时恒定应变下的永久变形, 70°C | 33  | %   | ISO 815 |
| 肖氏硬度A, 3s         | 95  | -   | ISO 868 |
| 肖氏硬度D, 15s        | 50  | -   | ISO 868 |

| 其它性能  | 数值   | 单位                | 试验方法     |
|-------|------|-------------------|----------|
| ISO数据 |      |                   |          |
| 密度    | 1130 | kg/m <sup>3</sup> | ISO 1183 |

| 加工推荐 (注塑) | 数值        | 单位 | 试验方法 |
|-----------|-----------|----|------|
| 预干燥-温度    | 80 - 110  | °C | -    |
| 注塑熔体温度    | 210 - 230 | °C | -    |
| 模具温度      | 20 - 70   | °C | -    |

### 特征

#### 加工方法

注塑

#### 供货形式

粒料