



Desmopan® 6088A

TPU

Covestro Deutschland AG

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	55	%	ISO 815
撕裂强度	46	kN/m	ISO 34-1
耐磨性	31	mm ³	ISO 4649
肖氏硬度A, 3s	88	-	ISO 868
拉伸强度	28	MPa	ISO 37
断裂伸长率	610	%	ISO 37
10%应变时的应力	2.7	MPa	DIN 53504
100%应变时的应力	8.3	MPa	DIN 53504
300%应变时的应力	14	MPa	DIN 53504

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1130	kg/m ³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	100	°C	-
注塑熔体温度	200 - 220	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

特征

加工方法

注塑

特征

抗真菌性, 低翘曲

供货形式

粒料

耐化学试剂

水解稳定

添加剂

脱模助剂