



Desmopan 6783A DPS 045

TPU

Covestro Deutschland AG

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	15	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	190	°C	-
载荷	10	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
100%应变时的应力	6.2	MPa	ISO 527
300%应变时的应力	11.4	MPa	ISO 527
断裂应力 TPE	32	MPa	ISO 527
断裂应变, TPE	560	%	ISO 527
肖氏硬度A, 3s	80	-	ISO 868

加工推荐 (挤出)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	170 - 200	°C	-

特征

加工方法

其它挤出成型

特征

抗真菌性

供货形式

粒料

耐化学试剂

水解稳定

特殊性能

Opaque, Translucent