



+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)



Desmopan CQ192 MBC091

TPU

Covestro Deutschland AG

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 70°C	40	%	ISO 815
撕裂强度	85	kN/m	ISO 34-1
耐磨性	32	mm ³	ISO 4649
肖氏硬度A, 3s	92	-	ISO 868
肖氏硬度D, 15s	42	-	ISO 868
10%应变时的应力	4	MPa	DIN 53504
100%应变时的应力	9.5	MPa	DIN 53504
300%应变时的应力	17	MPa	DIN 53504
断裂应力 TPE	52	MPa	DIN 53504
断裂应变. TPE	590	%	DIN 53504

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1230	kg/m ³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	≤ 90	°C	-
注塑熔体温度	210 - 225	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

特征

加工方法

注塑

耐化学试剂

水解稳定