



+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)



Desmopan® CQ2050D RC99

TPU

Covestro Deutschland AG

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
肖氏硬度A, 3s	96	-	ISO 868
100%应变时的应力	14	MPa	DIN 53504
断裂应力 TPE	33	MPa	DIN 53504
断裂应变. TPE	480	%	DIN 53504

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	90 - 120	°C	-
注塑熔体温度	170 - 220	°C	-
模具温度	20 - 50	°C	-

特征

加工方法

注塑, 其它挤出成型