



+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)



Desmopan 9385AU DPS650

TPU

Covestro Deutschland AG

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
撕裂强度	120	kN/m	ISO 34-1
肖氏硬度A, 3s	87	-	ISO 868
100%应变时的应力	6.2	MPa	DIN 53504
300%应变时的应力	12.5	MPa	DIN 53504
断裂应力 TPE	46	MPa	DIN 53504
断裂应变. TPE	540	%	DIN 53504

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1120	kg/m³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80 - 110	°C	-
注塑熔体温度	185 - 210	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

加工推荐 (挤出)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80 - 110	°C	-
注塑熔体温度	180 - 210	°C	-

特征

加工方法

注塑, 其它挤出成型, 电线挤出

耐化学试剂

水解稳定

特征

抗真菌性