



Desmopan® CQ9385A RC050

TPU

Covestro Deutschland AG

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
肖氏硬度A, 3s	87	-	ISO 868
拉伸强度	39	MPa	ISO 37
断裂伸长率	593	%	ISO 37
10%应变时的应力	2.1	MPa	DIN 53504
100%应变时的应力	7.5	MPa	DIN 53504
300%应变时的应力	12.7	MPa	DIN 53504

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1120	kg/m ³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	190 - 230	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

加工推荐 (挤出)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	195 - 230	°C	-

特征

加工方法

注塑, 其它挤出成型, 电线挤出

耐化学试剂

水解稳定

特征

抗真菌性

应用

电子电气