



Desmopan® CQ33085AUEC DPS300
TPU

Covestro Deutschland AG

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
撕裂强度	98	kN/m	ISO 34-1
耐磨性	47	mm ³	ISO 4649
肖氏硬度A, 3s	83	-	ISO 868
拉伸强度	46	MPa	ISO 37
断裂伸长率	616	%	ISO 37
100%应变时的应力	5.2	MPa	DIN 53504
300%应变时的应力	10.1	MPa	DIN 53504

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1270	kg/m ³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	110	°C	-
注塑熔体温度	165 - 185	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

特征

加工方法

注塑, 其它挤出成型

生态估价

生物相容

特殊性能

经耐紫外线处理的/耐气候的