

Evoprene™ 3274 TPS

Alphagary

Note: mechanical properties were originally reported according to ISO 37. Comparison with data according ISO 527 seems to be acceptable in this case.

Service Temp Guide = -50 to +50 °C

Thermoplastic compatibility: PS

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸强度	5.5	MPa	ISO 527
100%应变时的应力	1.9	MPa	ISO 527
断裂应变, TPE	>300	%	ISO 527
时恒定应变下的永久变形, 23°C	45	%	ISO 815
撕裂强度	31	kN/m	ISO 34-1
肖氏硬度A, 3s	60	-	ISO 868

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	940	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法
注塑

特殊性能
透明.