



## Solplast TH 60A9000 C1

TPS

Uteksol d.o.o.

| 流变性能      | 数值  | 单位      | 试验方法     |
|-----------|-----|---------|----------|
| ISO数据     |     |         |          |
| 熔融指数, MFI | 2.8 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数温度    | 190 | °C      | -        |
| 熔融指数负载    | 5   | kg      | -        |

| 机械性能               | 数值  | 单位   | 试验方法     |
|--------------------|-----|------|----------|
| ISO数据              |     |      |          |
| 时恒定应变下的永久变形, 23°C  | 21  | %    | ISO 815  |
| 时恒定应变下的永久变形, 70°C  | 39  | %    | ISO 815  |
| 时恒定应变下的永久变形, 100°C | 61  | %    | ISO 815  |
| 撕裂强度               | 24  | kN/m | ISO 34-1 |
| 肖氏硬度A, 3s          | 60  | -    | ISO 868  |
| 拉伸强度               | 7.5 | MPa  | ISO 37   |
| 断裂伸长率              | 850 | %    | ISO 37   |

| 其它性能  | 数值   | 单位    | 试验方法     |
|-------|------|-------|----------|
| ISO数据 |      |       |          |
| 密度    | 1160 | kg/m³ | ISO 1183 |

### 特征

#### 加工方法

其它挤出成型

#### 特征

共聚物