



**Solplast TH 75A9000 C0**  
TPS

Uteksol d.o.o.

| 流变性能      | 数值  | 单位      | 试验方法     |
|-----------|-----|---------|----------|
| ISO数据     |     |         |          |
| 熔融指数, MFI | 3.2 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数温度    | 190 | °C      | -        |
| 熔融指数负载    | 5   | kg      | -        |

| 机械性能               | 数值  | 单位   | 试验方法     |
|--------------------|-----|------|----------|
| ISO数据              |     |      |          |
| 时恒定应变下的永久变形, 23°C  | 22  | %    | ISO 815  |
| 时恒定应变下的永久变形, 70°C  | 39  | %    | ISO 815  |
| 时恒定应变下的永久变形, 100°C | 63  | %    | ISO 815  |
| 撕裂强度               | 30  | kN/m | ISO 34-1 |
| 肖氏硬度A, 3s          | 75  | -    | ISO 868  |
| 拉伸强度               | 11  | MPa  | ISO 37   |
| 断裂伸长率              | 860 | %    | ISO 37   |

| 其它性能  | 数值  | 单位    | 试验方法     |
|-------|-----|-------|----------|
| ISO数据 |     |       |          |
| 密度    | 980 | kg/m³ | ISO 1183 |

**特征**

加工方法  
其它挤出成型

特征  
共聚物