

Novodur® 240

ABS

INEOS Styrolution

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	20	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	220	°C	-
载荷	10	kg	-
机械性能			
ISO数据			
屈服应力	49	MPa	ISO 527
热性能			
ASTM数据			
维卡温度	100	°C	ASTM D 1525

特征

加工方法

注塑

应用

电子电气, 运动器械

供货形式

粒料