

Novodur® 532

ABS

INEOS Styrolution

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	2.5	cm³/10min	ISO 1133
温度	220	°C	-
载荷	10	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	38	MPa	ISO 527

热性能	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
维卡温度	95	°C	ASTM D 1525

特征

加工方法

片材挤出成型, 其它挤出成型

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

供货形式

粒料

应用

运动器械