

EA40055

Description

热熔胶体系中优异的相容性
良好的感官性能

Application

热熔胶

物性名称	规格	条件	单位	EA40055
物理性能				
VA 含量	LG Method		%	40
密度	ASTM D1505	Density-Gradient	g/cm³	0.967
熔指	ASTM D1238	190°C, 2.16kg load	g/10min	55
机械性能				
拉伸断裂强度	ASTM D638	50mm/min	kgf/cm²	4.8
断裂拉伸率	ASTM D638	500mm/min	%	1350
硬度(Shore A)	ASTM D2240	Shore A		46
热性能				
熔融峰值温度	LG Method	by DSC	°C	49

通知

表格中的数值为典型值，不作为技术规范标准。树脂物性基于标准模压样条测试

存储和处理建议

乙烯-醋酸乙烯酯以颗粒形态存在，可适用于传统加工设备。
为了保证运输和加工过程颗粒结块，储存和操作方法极为重要。

- 负载最小化，不要双层叠放

- 保持储存操作温度在10~25°C。

- 防止暴晒，且仓库中温度应低于35°C。

- 使用上采用先进先出原则