

ISOPENTANE 45%, NORMALPENTANE 65%

Description

消耗性聚苯乙烯发泡剂, 聚氨酯发泡剂

Application

发泡剂

物性名称	条件	规格	单位	ISOPENTANE 45%, NORMALPENTANE 65%
C4 & Lighter		Gas Chro	wt %	MAX 0.5
C6 & Heaviers		Gas Chro	wt ppm	MAX 1000
赛博颜色		ASTM D-156		Min +27
Cyclo-Pentane		Gas Chro	wt %	MAX 1.0
iso-Pentane		Gas Chro	wt %	45±2
非挥发性物质		ASTM D-1353	mg/100Ml	MAX 0.5
n-Pentane		Gas Chro	wt %	Balance
比重	(15.6/15.6°C)	ASTM D-287		0.62~0.65
Total Olefine		Gas Chro	wt ppm	Max 1000
Total Sulfur		ASTM D-5453	wt ppm	MAX 2.0
水		ASTM D-1364	wt ppm	Max 100

分子式

C5H10