

LS100H

Description

悬浮聚合而成的单独聚合物，管材/型材等硬件为主使用

Application

窗框, 挤出型材, 管材

物性名称	规格	单位	LS100H	条件
聚合度	LG Method PVC03		1030±30	
K值			66	
粒径	LG Method PVC04	%	Max 0.50	45 Mesh
表观密度	LG Method PVC01	g/cm ³	0.595±0.025	
密度			1.4	23°C
挥发分	LG Method PVC02	%	Max 0.20	