

H1713

Description

LG化学的SSBR系列是以阴离子催化剂体系合成的溶聚丁苯橡胶 LG
SSBR具有优秀的抗湿滑,耐磨,低滚阻的平衡性能,可以用在全白炭黑及炭黑配方中。
这些SSBR主要应用于轮胎,其他工业产品及鞋材中。

Application

轮胎

Key Features

抗磨性, 加工性, 牵引力 (抓地力)

物性名称	条件	单位	H1713	规格
高分子特性				
外觀			Pale Yellow~Dark Brown	
挥发性物质		wt %	max 1.25	ASTM D5668
灰分含量		wt %	max 0.3	ASTM D5667
苯乙烯含量		%	15.5 ~ 18.5	ASTM D5775
乙烯基含量		%	11 ~ 15	FT-IR
填充 油量		%	7.6 ~ 10.6	ASTM D5774
门尼粘度(Unmassed)	ML1+4,100℃	MU	80 ~ 110	ASTM D1647