

3824

Description

LG化学的SSBR系列是以阴离子催化剂体系合成的溶聚丁苯橡胶 LG
SSBR具有优秀的抗湿滑,耐磨,低滚阻的平衡性能,可以用在全白炭黑及炭黑配方中。
这些SSBR主要应用于轮胎,其他工业产品及鞋材中。

Application

轮胎

Key Features

高分子量, 高油含量, 高苯乙烯, 高玻璃化转变温度, 加工性,
牵引力 (抓地力)

物性名称	条件	单位	3824	规格
高分子特性				
外觀			Dark Brown	
挥发性物质		wt %	Max 0.75	ASTM D5668
灰分含量		wt %	Max 0.2	ASTM D5667
苯乙烯含量		%	38.2±1.5	ASTM D5775
乙烯基含量		%	25.5±2.0	FT-IR
填充 油量		%	27.3±1.5	ASTM D5774
门尼粘度(Unmassed)	ML1+4,100°C	MU	80±5	ASTM D1647

注意

请您保管在仓库里为避免阳光照射热度和水分。
保质期：产品自生产之日起,在30°C以下的温度贮存条件下保质期不少于24个月。
(过保质期后MV或核心物性需要再次试验)

包装

33kg bale, 33kg X 36bales = 1.188MT box