



# Ravamid® B GF25 NC

## Ravago Manufacturing Europe - 聚酰胺 6

### 一般信息

#### 产品说明

Polyamide 6, containing recycled material, 25% glass fiber reinforced, good mechanical properties. Also available Heat Stabilized (H) and UV Stabilized (UV)

#### 总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效
供货地区	• 欧洲
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量
回收含量	• 是
外观	• 自然色

### 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
收缩率			
垂直	0.90	%	
流动	0.45	%	
Humidity	< 0.15	%	ISO 960
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	6500	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂, 23°C)	120	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)	4.0	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	5600	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	50	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
悬壁梁缺口冲击强度	8.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	180	°C	ISO 75-2/A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.6 mm	HB		
3.2 mm	HB		
灼热丝易燃指数 (2.0 mm)	650	°C	IEC 60695-2-12

#### 备注

<sup>1</sup> 一般属性 : 这些不能被视为规格。