



Ravamid® B ST BK

Ravago Manufacturing Europe - 聚酰胺 6

一般信息

产品说明

Polyamide 6 black containing recycled material, high impact modified

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲
添加剂	• 冲击改性剂
回收含量	• 是
特性	• 冲击改性
外观	• 黑色

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.09	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			
垂直	1.1	%	
流动	1.0	%	
Humidity	< 0.25	%	ISO 960
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服)	45.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (断裂)	40.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	22	%	ISO 527-2
弯曲模量	2100	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	12	kJ/m ²	ISO 179
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	13	kJ/m ²	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	58.0	°C	ISO 75-2/A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.6 mm	HB		
3.2 mm	HB		
灼热丝易燃指数 (2.0 mm)	650	°C	IEC 60695-2-12

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。