



Mablex® 466

Ravago Manufacturing Europe - 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

一般信息

产品说明

PC/ABS blend high heat resistant grade high gloss

总览

| | |
|------|--------------|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 |
| 供货地区 | • 北美洲 • 欧洲 |
| 特性 | • 耐热性，高 • 高光 |

属性¹

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|-----------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 密度 | 1.14 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| 熔流率 (熔体流动速率) (260°C/5.0 kg) | 17 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 45 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | ISO 180/A |
| -30°C | 37 | kJ/m ² | |
| 23°C | 60 | kJ/m ² | |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 已退火) | 113 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | | | |
| -- | 128 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 138 | °C | ISO 306/A50 |
| Ball Pressure Test (125°C) | Pass | | |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (1.00 mm, 在油中) | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 燃烧速率 ² | 34 | mm/min | ISO 3795 |
| UL 阻燃等级 | | | UL 94 |
| 1.6 mm | HB | | |
| 3.2 mm | HB | | |
| 灼热丝易燃指数 (2.0 mm) | 750 | °C | IEC 60695-2-12 |

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² FMVSS 302