



Mafill® CR C 8044

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

一般信息

产品说明

PP Copolymer, medium flow, black

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲
特性	• 中等流动性 • 共聚物
外观	• 黑色

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.930	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	1300	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服, 23°C)	30.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服, 23°C)	7.0	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	1200	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	80.0	°C	ISO 306/B

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。