



# Mafill® CR CM 6144

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

## 一般信息

### 产品说明

PPC compound, 10% mineral filled, black

### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲
填料/增强材料	• 矿物填料, 10% 填料按重量
特性	• 共聚物
外观	• 黑色

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.980	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (700°C)	10	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量	1300	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	67.0	°C	ISO 306/B50

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。