



Mafill® CR HC 6644

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯均聚物

一般信息

产品说明

PP homopolymer compound, 40% calcium carbonate filled with medium flow capacity, black colour

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲
填料/增强材料	• 碳酸钙填料, 40% 填料按重量
特性	• 中等流动性 • 均聚物
外观	• 黑色

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
灰份含量	40	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量 (23°C)	2300	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	2.5	kJ/m ²	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
维卡软化温度	90.0	°C	ISO 306/B50

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。