



Ravaplen® 62 T 41

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

一般信息

品名

PP Copolymer, near to prime compound, 20% talc reinforced, different colours on request

□□

材料状态	• 已商用: 当前有效
供应地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增材料	• 滑石填料, 20% 填料按重量
特性	• 共聚物
外观	• 可用色

属性¹

物理性能	定值	位制	方法
密度	1.04	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流速率) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (700°C)	20	%	ISO 3451
机械性能	定值	位制	方法
拉伸模量 (23°C)	1800	MPa	ISO 527-1
拉伸力 (屈服, 23°C)	23.0	MPa	ISO 527-2
拉伸率 (屈服, 23°C)	4.5	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	1900	MPa	ISO 178
冲击性能	定值	位制	方法
支梁缺口冲击度 (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
壁梁缺口冲击度 (23°C)	12	kJ/m ²	ISO 180
性能	定值	位制	方法
荷下形温度 (1.8 MPa, 已退火)	59.0	°C	ISO 75-2/A
卡化温度	65.0	°C	ISO 306/B50

注

¹ 一般属性: 有些不能被□□格。