



Scolefin® 33 T 10-1

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯均聚物

一般信息

品名

PP homopolymer, 30 % talcum filled, heat-stabilized, white compound

材料

材料状态

• 已商用: 当前有效

供应地区

• 北美洲 • 欧洲

填料/增材

• 滑石填料, 30% 填料按重量

添加

• 不定

特性

• 均聚物 • 定性

外观

• 白色

加工方法

• 挤出

属性¹

物理性能

定 位制 方法

密度	1.15 g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流速率) (230°C/2.16 kg)	6.0 g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (700°C)	30 %	ISO 3451

机械性能

定 位制 方法

拉伸模量	3600 MPa	ISO 527-1
弯曲模量	3200 MPa	ISO 178

冲击性能

定 位制 方法

支梁缺口冲击度 (23°C)	3.0 kJ/m ²	ISO 179
支梁无缺口冲击度 (23°C)	30 kJ/m ²	ISO 179

性能

定 位制 方法

荷下形温度 (1.8 MPa, 未退火)	70.0 °C	ISO 75-2/A
----------------------	---------	------------

注

¹ 一般属性: 一些不能被规格。