



# Scolefin® 13 T 23-9

## Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

### 一般信息

#### 产品说明

Polypropylene copolymer, 30% mineral filled for extrusion applications, heat stabilized

#### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
填料/增强材料	• 矿物填料, 30% 填料按重量
添加剂	• 热稳定剂
特性	• 共聚物 • 热稳定性
加工方法	• 挤出

### 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	0.60	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (600°C)	30	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2600	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服)	30.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (断裂)	6.00	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	6.0	%	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	50	%	ISO 527-2
弯曲模量	3000	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	13	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	14	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

#### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。