

# Scolefin 52 T 10-9

聚丙烯

Ravago Group

## 产品说明

PPH, 20% mineral filled, long term heat stabilized, black

## 总体

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲
填料/增强材料	• 矿物填料, 20% 填料按重量
添加剂	• 热稳定剂
性能特点	• 热稳定性
外观	• 黑色

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2500	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (屈服)	32.0	MPa	ISO 527-2/50
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	2.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	40	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	68.0	°C	ISO 75-2/A
补充信息	额定值	单位制	测试方法
Resistance to Temperature (150°C)	> 700.0	hr	VW Norm 44045

## 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。