+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

Scolefin® 53 T 10

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙□均聚物

一般信息

□品□明

PPH, 30% talc filled, natural

Different colors available:
Scolefin 53 T 10-9: black version
Scolefin 53 T 10-0: natural version

□□

材料状□	• 已商用 : 当前有效	
供□地区	• 北美洲	• 欧洲
填料/增□材料	• 滑石填料, 30% 填料按重量	
特性	• 均聚物	
外□	• 自然色	• 黑色

属性 [1]

物理性能	□定□	□位制	□□方法
密度	1.14	g/cm³	ISO 1183
熔流率（熔体流□速率）(230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
机械性能	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
弯曲模量 (23°C)	3000	MPa	ISO 178
冲□性能	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
□壁梁缺口冲□□度 (23°C)	3.0	kJ/m²	ISO 180
□性能	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
□卡□化温度	100	°C	ISO 306/B50
可燃性	**□定□**	**□位制**	**□□方法**
灼□□易燃指数 (3.0 mm)	650	°C	IEC 60695-2-12

□注

[1] 一般属性 : □些不能被□□□格。