



Scolefin® CF 4010

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯共聚物

一般信息

产品说明

Polypropylene Copolymer compound, Flame Retardant grade V0 (Deca-BDE free)

总览

材料状态	• 已商用：当前有效	
供货地区	• 北美洲	• 欧洲
特性	• 共聚物	• 阻燃性

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.14	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
收缩率	1.0 到 1.5	%	ISO 2577
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服)	20.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (断裂)	15.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	35	%	ISO 527-2
弯曲模量	1300	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	60.0	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	70.0	°C	ISO 306/B50
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.6 mm	V-0		
3.2 mm	V-0		
灼热丝易燃指数 (2.0 mm)	960	°C	IEC 60695-2-12

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。