



# Scolefin® 61 M 23

Ravago Manufacturing Europe - 聚丙烯

## 一般信息

### 产品说明

PP Prime compound, light weight, aesthetical surface, excellent balance impact-stiffness, scratch resistant, for interior automotive trims, coloured on request

### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效	
供货地区	• 北美洲	• 欧洲
特性	• 外观良好 • 耐刮擦性	• 良好刚性 • 良好抗撞击性
用途	• 汽车内部装备	
外观	• 可用颜色	

## 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.980	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (600°C)	10	%	ISO 3451
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	1450	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服)	17.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (断裂)	12.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	48	%	ISO 527-2
弯曲模量	1600	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	25	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。