

ENFLEX® VL-120-50D

热塑性硫化橡胶

Ravago Manufacturing Turkey

Technical Data

产品说明

Standard, fully vulcanized EPDM/PP series

总览

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.950	g/cm ³	ISO 2781
弹性体		额定值 单位制	测试方法
拉伸应力			ISO 37
100%应变	12.0	MPa	
300%应变	13.0	MPa	
拉伸应力 (断裂)	25.0	MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	700	%	ISO 37
撕裂强度	100	kN/m	ISO 34-1
硬度		额定值 单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	50		ISO 868
热性能		额定值 单位制	测试方法
脆化温度	-55.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	