



ENFLEX® VL-120-80A

Ravago Manufacturing Turkey - 热塑性硫化橡胶

一般信息

产品说明

Standard, fully vulcanized EPDM/PP series

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 欧洲

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.960	g/cm ³	ISO 2781
弹性体	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (100%应变)	4.50	MPa	ISO 37
拉伸应力 (300%应变)	6.30	MPa	ISO 37
拉伸应力 (断裂)	9.00	MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	470	%	ISO 37
撕裂强度	52.0	kN/m	ISO 34-1
压缩永久变形			ASTM D395B
70°C, 22 hr	35	%	
100°C, 22 hr	45	%	
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	80		ISO 868
热性能	额定值	单位制	测试方法
脆化温度	-55.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。