



# ENFLEX® VU-420-55A

## Ravago Manufacturing Turkey - 塑性硫化橡胶

### 一般信息

#### 品名

Economical, vulcanized EPDM/PP series

□□

材料状态 • 已商用: 当前有效

供应地区 • 欧洲

### 属性<sup>1</sup>

物理性能	定值	位制	方法
密度	0.980	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
性能	定值	位制	方法
拉伸力 (100%形变)	1.70	MPa	ISO 37
拉伸力 (300%形变)	3.10	MPa	ISO 37
拉伸力 (断裂)	4.60	MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	500	%	ISO 37
撕裂度	30.0	kN/m	ISO 34-1
永久形变			ASTM D395B
23°C, 22 hr	20	%	
70°C, 22 hr	34	%	
100°C, 22 hr	45	%	
硬度	定值	位制	方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	55		ISO 868
性能	定值	位制	方法
脆化温度	-60.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	
老化	定值	位制	方法
空气中拉伸度的变化率 (125°C, 336 hr)	19	%	ISO 188
在空气中断裂拉伸力变化 (125°C, 336 hr)	16	%	ISO 188
空气中邵氏硬度的变化率 (邵氏 A, 125°C, 336 hr)	7.0		ISO 188

#### 注

<sup>1</sup> 一般属性: 有些不能被□□□格。