



ENSOFIT SO-160-90A

Ravago Manufacturing Turkey - 热塑性弹性体

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 北美洲 • 欧洲
特性	• 耐紫外光性能，良好 • 耐臭氧性能
加工方法	• 注射成型

属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.17	g/cm ³	ISO 1183
弹性体	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (100%应变)	5.50	MPa	ISO 37
拉伸应力 (300%应变)	6.50	MPa	ISO 37
拉伸应力 (断裂)	8.50	MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	480	%	ISO 37
压缩永久变形			ASTM D395B
23°C, 22 hr	30	%	
70°C, 22 hr	65	%	
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	90		ISO 868

补充信息

The value listed as Density, ISO 1183, was tested in accordance with ISO 2781.
Tear Strength, ISO 34-2: 50 kN/m
Abrasion Resistance, DIN 53516: 245 mm³
Ozone Resistance, ISO 1431: No Crack

加工信息

注射	额定值	单位制
料筒后部温度	150 到 160	°C
料筒前部温度	170 到 180	°C
射嘴温度	185 到 190	°C
加工 (熔体) 温度	190 到 200	°C
模具温度	10 到 50	°C
螺杆长径比	20.0:1.0	
螺杆压缩比	2.5:1.0	

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。