

E2000CF30

类型 : 30%碳纤维强化

Identification mark : PA66-CF30

性质	试验条件	试验法	单位	干透时	吸水时 (50%RH)	
机械性质	拉伸强度	降伏 破断	MPa	250	190	
	拉伸弹性率					ISO 527-1,-2
	拉伸歪斜	降伏 破断	%	2	2	
	弯曲强度					ISO 178
	弯曲弹性率		MPa	19000	13100	
	摆锤式冲击强度	无凹口	ISO 179/1eU	kJ/m ²	12	15
		带凹口	ISO 179/1eA			
洛氏硬度	R 尺度	ISO 2039-2	—	120	108	
热性质	热传导率	流动方向 厚度方向	ISO 18755	W/(m·K)		
	线膨胀系数	流动方向	ISO 11359-2	10 ⁻⁴ /°C	0.1	
		直角方向				
负重绕度温度	1.8MPa	ISO 75-1,-2	°C	250		
	0.45MPa			260		
电气性质	体积固有电阻	流动方向	IEC 62631-3-1	Ω·m	10 ²	
	耐电压	t:1mm	IEC 60243-1	kV/mm		
	比介质常数	10 ⁶ Hz	IEC 62631-2-1	—		
	介质损耗角正切	10 ⁶ Hz	IEC 62631-2-1	—		
	耐跟踪性		IEC 60112	—		
其他	密度		ISO 1183	g/cm ³	1.27	
	吸水率	23°C,50%RH	ISO 62	%	1.6	
	注塑收缩率	流动方向	UNITIKA Method 3mmt	%	0.3	
		直角方向			0.7	
	MVR	275°C,5kg	ISO 1133	cm ³ /10min	10	
	燃烧性	mmt	UL94 File No.E47924	—		
注塑条件	气缸温度			°C	270-295	
	模具温度			°C	80-120	

(注)上述物性值为代表物性值,并非针对材料规格的最低保证值。