

DOWLEX™ 2035

Polyethylene Resin

陶氏塑料

挤压说明

铸造薄膜的制造条件：

- 螺杆尺寸：3.5 英寸 (89 mm)；32:1 L/D
- 螺杆类型：Sterlex
- 熔体温度：510°F (266°C)
- 螺杆尺寸：2.5 英寸 (63.5 mm)；24:1 L/D
- 螺杆类型：带 Maddock Mixer 的单跨型
- 熔体温度：517°F (269°C)
- 螺杆尺寸：2.0 英寸 (51 mm)；32:1 L/D
- 螺杆类型：DS 带单跨
- 熔体温度：508°F (264°C)
- 冷却辊温度：70°F (21°C)
- 生产线速度：500 fpm (152 米/分)

