

# LLDPE FN430

YUCLAIR FN430是1-丁烯共聚聚乙烯，可以用在食品包装领域。YUCLAIR FN430具有比竞争牌号线性聚乙烯更强的性能，YUCLAIR FN430展现出了极致的拉伸强度，抗撕裂强度，低晶点和黏着力。该牌号具有良好的透明度和优异的加工性能，所以它是和LDPE共混的理想选择。YUCLAIR FN430可以在吹膜设备中使用标准加工工艺进行稳定的生产。

## 大类 / 应用

薄膜 / 工业包装，农膜

## 典型数值

	典型数值	单位	测试方法
密度	0.919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
熔融指数	1.8	g/10min	ASTM D1238

## 物理性能

	英制	公制	测试方法
薄膜厚度	50 μm	50 μm	ASTM D746
屈服拉伸强度(MD)	1710 psi	12 MPa	ASTM D882
屈服拉伸强度(TD)	1560 psi	11 MPa	ASTM D882

ISO 9001 Certified



断裂拉伸强度(MD)	6120 psi	42 MPa	ASTM D882
断裂拉伸强度(TD)	5120 psi	35 MPa	ASTM D882
断裂伸长率(MD)	750%	750%	ASTM D882
断裂伸长率(TD)	850%	850%	ASTM D882
脆化温度	<-94°F	<-70°C	ASTM D746
抗撕强度(MD)	5 g/μm	5 g/μm	ASTM D1922
抗撕强度(TD)	12 g/μm	12 g/μm	ASTM D1922

典型数值，不可视作规格

