

HDPE 2600D

大类/ 应用

吹塑

典型数值

	典型数值	单位	测试方法
密度	0.960	g/cm ³	ASTM D1505
熔融指数	0.18	g/10min	ASTM D1238

物理性能

	典型数值	单位	测试方法
维卡软化温度	125	°C	ASTM D1525
屈服拉伸强度	290	kg/cm ²	ASTM D638
耐环境应力开裂	<100	hr	ASTM D1693
IZOD冲击强度(缺口, 23°C)	NB	kg•cm/cm	ASTM D256
弯曲模量	11000	kg/cm ²	ASTM D790

备注： 典型数值，不可视作规格。

