

## TAIPOL SEBS-6152P Polymer Data

|      |  |
|------|--|
| 聚合系統 | -- 溶液聚合，苯乙烯 乙烯/丁烯 嵌段共聚物  |
| 安定劑  | -- 非污染性  |
| 產品特性 | -- 線性低分子量<br>-- 優越的耐候耐熱特性<br>-- 高強度<br>-- 容易加工<br>-- 與聚烯類塑膠有良好之相容性 |
| 應用   | -- 主要應用於塑膠改質、黏著劑(熱熔膠)、彈性摻配製品。                                      |

| 聚合體特性      |             | 指 標          |      | 測試方法        |
|------------|-------------|--------------|------|-------------|
|            |             | 最小值          | 最大值  |             |
| 苯乙烯含量      | (%)         | 27.5         | 30.5 | TDM-02      |
| 黃度         |             | —            | 4.0  | TDM-04      |
| 揮發分        | (%)         | —            | 0.5  | TDM-03      |
| 灰分(不含抗結塊劑) | (%)         | —            | 0.2  | ASTM D-5667 |
| 灰分(含抗結塊劑)  | (%)         | —            | 1.0  | ASTM D-5667 |
| 凝膠         | (%)         | —            | 0.1  | TDM-05      |
| 25°C甲苯黏度   | (20wt%, cP) | 350          | 530  | TDM-06      |
| 比重         |             | 0.91 Typical |      | ASTM D-792  |

